



PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

CNPJ 46.151.718/0001-80

RELATÓRIO DE ANÁLISE DE AMOSTRAS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 53/2.026

EDITAL Nº: 58/2.026

Calçado Escolar

Relatório da sessão de análise de amostra de calçado escolar, ocorrida na data de 01/07/2.026, à partir das 14h, na sala de formação da Oficina Pedagógica da Secretaria Municipal de Educação, 1º Pavimento, sito Rua Anhanguera, 1155, Jardim Morumbi, nesta cidade de Birigui/SP. Esteve presente à citada sessão a Comissão de Análise de Amostras indicada pela Secretaria Municipal de Educação, Sr. Ricardi Pazian Baptista, Sr. Evandro Codognatto Canassa e Sra. Natália Vitorino Galdeano, sem a presença de representantes de empresas licitantes. Em consonância à cláusula **10 do Edital**, bem como ao Termo de Referência do supracitado Edital, foram analisadas as Amostras e os Laudos Técnicos apresentados pela empresa **VICKYTEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE UNIFORMES LTDA**, e manifestamos conforme segue:

As amostras apresentadas pela empresa acima citada, atendem aos Critérios de Análise das Amostras, contudo, devido às dúvidas que restaram em relação aos Laudos apresentados, decidiu a Equipe de Análise de Amostras, pautando-se no teor do acórdão nº 1211/2.021 e Art 64º Incisos I e II e § 1º da Lei 14.133/2.021, promover diligência junto à proponente Vickytex. Desta forma, fica a presente sessão suspensa até conclusão da diligência e manifestação definitiva da Equipe de Análise de Amostras.

Birigui/SP, 01 de julho de 2.026.

EQUIPE DE ANÁLISE DE AMOSTRA:

Ricardi Pazian Baptista _____

Natália Vitorino Galdeano _____

Evandro Codognatto Canassa _____

REPRESENTANTES DAS EMPRESAS:

Registra-se que não houve comparecimento de representantes à sessão de análise de amostras.



PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

CNPJ 46.151.718/0001-80

DILIGÊNCIA

À empresa

VICKYTEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE UNIFORMES LTDA

Referente:

Análise de Amostras e Laudos (Birigui/SP)

Pregão Eletrônico nº 53/2.026

Edital nº 58/2.026


Objeto: Registro de Preços para Aquisição de Calçado Escolar aos Alunos Regularmente Matriculados nos Centros de Educação Infantis, Escolas Municipais de Educação Infantis e Escolas Municipais de Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação.

Considerando a entrega das amostras, bem como, que as mesmas restaram devidamente aprovadas por atenderem aos Critérios de Análise de Amostras;

Considerando os laudos que foram entregues em cumprimento à Cláusula 10.4 do Edital, os quais foram observados as normas ali indicadas, bem como, respeitou-se a exigência da Cláusula 10.6, contudo, verificou-se que alguns dos laudos apresentados indicaram parâmetros inferiores ao mínimo solicitado, ou até mesmo com atendimento parcial;

Considerando ainda, que juntamente aos laudos acima mencionados, foram entregues laudos correspondentes que atingem aos parâmetros exigidos, porém, estão datados acima dos noventa dias, conforme exigência do Edital;

Delibera esta comissão, invocando o teor do acórdão nº 1211/2.021, devidamente expresso no Edital e Art 64º Incisos I e II e § 1º da Lei 14.133/2.021.



PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

CNPJ 46.151.718/0001-80

facultar a empresa, em sede de diligência e apurar informações complementares visando nortear decisão, apresentar no prazo de **até 10 (dez) dias úteis a contar do recebimento deste documento**, a contra prova dos laudos conforme relação abaixo, ou seja, apresentar laudos complementares respeitando-se a datação atualizada, conforme item 10.6 do Edital e as normas indicadas no quadro de comprovação das características matéria prima e desempenho, bem como, realizados e emitidos por laboratórios credenciados.

ORIENTAÇÃO/PARAMETRO DO EDITAL

NYLON	ABNT NBR 14552:2021	Determinação da resistência a tração e alongamento na ruptura	Direção A Espessura de 5,5 mm Tração de 140n/cm Alongamento 80% Direção B Espessura de 5,5 mm Tração de 90n/cm Alongamento 100% +/-5%
-------	------------------------	---	---

RESULTADO RELATÓRIO TÉCNICO 3064/26

NYLON	ABNT NBR 14552:2021	Determinação da resistência a tração e alongamento na ruptura	Direção A Espessura de 1,9 mm Tração de 194,0 n/cm Alongamento 62% Direção B Espessura de 1,9 mm Tração de 86.6 n/cm Alongamento 86% +/-5%
-------	------------------------	---	--



PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

CNPJ 46.151.718/0001-80

Direção A

Espessura não está de acordo com o parâmetro do Edital;

Alongamento não atinge o parâmetro do Edital;

Direção B

Espessura não está de acordo com o parâmetro do Edital;

Alongamento não atinge o parâmetro do Edital;

ORIENTAÇÃO/PARAMETRO DO EDITAL

FORRO	SATRA TM 33:2010	Determinação da resistência perpendicular a perfuração	Direção A – 5,0 N/mm Direção B – 7,0 N/mm +/- 5%
-------	------------------	--	--


RESULTADO RELATÓRIO TÉCNICO 3067/26

FORRO	SATRA TM 33:2010	Determinação da resistência perpendicular a perfuração	Direção A – 4,5 N/mm Direção B – 3,3 N/mm +/- 5%
-------	------------------	--	---

Direção A e B não atingem o parâmetro do Edital, mesmo aplicando-se a variação de +/- 5%

ORIENTAÇÃO/PARAMETRO DO EDITAL

SINTÉTICO	SATRA TM 33:2010	Determinação da resistência a perfuração	Direção A 6 N/mm Direção B 6 N/mm 1,0pt +/-
-----------	------------------	--	---



PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

CNPJ 46.151.718/0001-80

RESULTADO RELATÓRIO TÉCNICO 3066/26

SINTÉTICO	SATRA TM 33:2010	Determinação da resistência a perfuração	Direção A 5,9 N/mm Direção B 4,7 N/mm 1,0pt +/-
-----------	------------------	--	--

Direção B não atinge o parâmetro do Edital, mesmo aplicando-se a variação de +/- 5%

ORIENTAÇÃO/PARAMETRO DO EDITAL

FEIXO TIPO GANCHO	SATRA TM 123:2018	Força de fechamento de fecho de contato	método 1: 0,50 N/mm min. método 2: 0,05N/mm min. método 3: 150, kPa média min. método 4: Média: 30,0 kPa min. leve perda de aderência.
----------------------	----------------------	---	--

RESULTADO RELATÓRIOS TÉCNICOS 3055, 3057, 3058 E 3059/26

FEIXO TIPO GANCHO	SATRA TM 123:2018	Força de fechamento de fecho de contato	método 1: 0,19 N/mm min. método 2: 0,12N/mm min, método 3: 124,8, kPa média min, método 4: Média: 81,1 kPa min, leve perda de aderência.
----------------------	----------------------	---	---

Método 1 não atinge o parâmetro, mesmo aplicando-se a variação de +/- 5%

Método 2 atinge o parâmetro, porém, no fecho de cor branca, e o fecho a utilizar no calçado é a de cor preta.

Método 3 não atinge o parâmetro, mesmo aplicando-se a variação de +/- 5%



PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

CNPJ 46.151.718/0001-80

Método 4 atinge o parâmetro, porém, no fecho de cor branca, e o fecho a utilizar no calçado é a de cor preta.

ORIENTAÇÃO/PARAMETRO DO EDITAL

ENTRESOLA	ABNT NBR 15171	Resistência à flexão 1.000.000 ciclos	Sem danos
-----------	----------------	--	-----------

RESULTADO RELATÓRIO TÉCNICO 3060/26

ENTRESOLA	ABNT NBR 15171	Resistência à flexão 1.000.000 ciclos	Pé direito: Sem danos Pé esquerdo: Rachaduras na sola
-----------	----------------	--	---

Resultado atingido parcialmente, já que a orientação é sem danos em ambos os pés.

Birigui/SP, 02 de julho de 2.026

EQUIPE DE ANÁLISE DE AMOSTRA

Ricardi Pazian Baptista

Natália Vitorino Galdeano

Evandro Codognato Canassa

Assunto: Diligência Análise Amostra PE 53/2.026 - Calçado Escolar Birigui/SP

De: Planejamento - Sec. Educação <smeplanejamento@birigui.sp.gov.br>

Data: 03/07/2026, 13:55

Para: Comercial Vickytex <comercial@vickytex.com.br>

CC: engenharia@vickytex.com.br

BCC: Demanda Escolar - Natália <smedemandaescolar@birigui.sp.gov.br>

Prezados, boa tarde

Segue anexo diligência, referente a análise de amostra de laudos do PE nº 53/2.026 - RP para Aquisição de Calçado Escolar Birigui/SP.

Att

Equipe de Amostra Secretaria Municipal de Educação de Birigui/SP

Divisão de Planejamento e Orçamento SME

— Anexos: —

Diligência Vickytex.pdf

1,7MB