

**Relatório de Ensaio Nº: 8550.BRU.2026.A- V.0**

**01. Dados Contratação:**

**Identificação do Laboratório:**

**Laboratório:** Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - LAFITE  
**CNPJ/CPF:** 03.774.688/0074-00  
**Endereço:** Avenida 1º de Maio, 670 Centro - Brusque/SC **CEP:** 88353202  
**E-mail:** lafite@sc.senai.br **Fone:** +55 (47) 3251-8905

**Solicitante:**

**Razão Social:** VICKYTEX INDUSTRIA E COMERCIO DE UNIFORMES LTDA  
**Proposta Comercial:** 5912.2026.V0  
**CNPJ/CPF:** 08.257.978/0001-45 **Inscrição Estadual:** 261471244  
**Contato:** Gislaine Goldacker **E-mail:** engenharia@vickytex.com.br **Fone:**

**02. Dados da Amostra - Informações fornecidas pelo cliente:**

**Identificação da Amostra:** FORRO

**03. Dados de Controle da Amostra no Laboratório:**

**Data Recebimento:** 12/06/2026  
**Data de Início do(s) Ensaio(s):** 16/06/2026 **Data de Conclusão do(s) Ensaio(s):** 17/06/2026  
**Responsável pela Conferência:** daniela.b.lima **Data Conferência:** 17/06/2026

**Imagens Relacionadas do Ensaio:**

**04. Resultados:**

**Condicionamento de Amostras**

| Parâmetros Ensaio Químicos                                          | Temperatura Ambiente (°C) | % de Umidade (%) | Observação                                                                                | Remoção de Acabamento |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Análise Qualitativa e Quantitativa - AATCC 20:2021 e AATCC 20A:2025 | 17,7                      | 70,8             | Ensaio realizado com desvio das condições ambientais em relação a norma ABNT NBR ISO 139. | Não                   |

**Composição 3**

| Fibra 1   | Resultado Fibra 1 (%) | Fibra 2 | Resultado Fibra 2 (%) | Fibra 3 | Resultado Fibra 3 (%) |
|-----------|-----------------------|---------|-----------------------|---------|-----------------------|
| Poliéster | 74,50                 | Viscose | 13,00                 | Algodão | 12,50                 |

**Instrumentos de medição**

| Equipamento | Descrição do Equipamento           |
|-------------|------------------------------------|
| BAL-005     | Balança Digital                    |
| CR-01       | Cronômetro                         |
| MIC-001     | Microscópio                        |
| TH-005      | Termohigrômetro Testo Saveris 2 H1 |
| TER-001     | Termômetro de Mercúrio Analógico   |

**Observações**

1 - O(s) resultado(s) obtido(s) se refere(m) somente à(s) amostra(s) conforme recebida(s). Não é emitido parecer de comparação com qualquer tipo de padrões ou especificações (só quando solicitado / fornecido pelo cliente) e não pode ser reproduzido parcialmente.